



## DATOS TÉCNICOS INGENIERÍA – Flexadux® PV R-2

INTERIOR DE DIMENSIÓN (PULGADAS)	PESO APROXIMADO (LIBRAS /FT)	GROSOR DE LA PARED	RADIO DE DOBLAMIENTO DE LA LÍNEA CENTRAL (PULGADAS)	RATIO DE COMPRESIÓN	PRESIÓN NEGATIVA RECOMENDADA MÁXIMA (PULGADAS/HG)	PRESIÓN POSITIVA RECOMENDADA MÁXIMA (PSI)
1.25	.14	.020	1	2:1	29	27
1.5	.17	.020	1.42	2:1	29	25
1.75	.19	.020	1.75	2:1	29	21
2	.22	.020	2.08	2:1	29	19
2.25	.24	.020	2.17	2:1	29	17
2.5	.24	.020	2.25	3:1	19	14
3	.29	.020	2.5	3:1	11	12
3.5	.34	.020	2.9	3:1	10	8.5
4	.36	.020	3.3	5:1	9	8
5	.45	.020	3.86	5:1	4.7	6.5
6	.53	.020	4.42	5:1	2.7	5.4
7	.56	.020	5.42	6:1	2.8	3.9
8	.64	.020	6.42	6:1	1.9	3.4
10	.797	.020	7.21	6:1	1	2.7
12	.954	.020	8	6:1	.6	2.3
14	1.111	.020	9	6:1	.4	2
16	1.268	.020	10	6:1	.3	1.7
18	1.65	.020	11	6:1	.17	1.4
24	2.2	.020	16	6:1	.06	.08

Datos técnicos basados en 2 pies. longitudes rectas de la manguera @ 72° F.

**Construcción:** Manguera de PVC de peso liviano reforzada con un resorte de cable de acero en espiral

**Gama de temperatura:** 20°F a 160°F

**Color estándar:** Azul y Transparente

**Longitudes estándares:** 25 y 50 Pies

- El azul esta catalogado como UL 94V-0 retardador de llamas

Negación: El uso y el mantenimiento apropiados de la manguera y/o del conducto fabricados por Flexaust es la responsabilidad única del comprador y del último usuario del producto. Esta información se presenta como guía general solamente. El número de las variables que pueden estar presentes en cualquier uso hace recomendaciones firmes imposibles. La prueba adecuada bajo condiciones reales del servicio es necesaria establecer correctamente conveniencia. Tomamos orgullo en la calidad de todos los productos de Flexaust y damos la bienvenida a comentarios y a sugerencias de nuestros clientes.

**Tel: 574-267-7909 • Toll Free Tel: 800-343-0428 • Toll Free Fax: 800-382-8464**  
**sales@flexaust.com • www.flexaust.com**

